

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: RENAУ AG+Co, Rheinluthaus
95111 Rehau Deutschland
<http://www.rehau.de>

ТРУБА RAUTITAN stabil/flex/rink/his

RENAУ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение и область применения

Универсальные трубы RAUTITAN stabil/flex серого цвета могут использоваться для питьевого водоснабжения и отопления; труба RAUTITAN rink розового цвета только для отопления; труба RAUTITAN his белого молочного цвета только для питьевой воды.

Диаметр труб – от 16 до 63.

Класс эксплуатации 5 согласно ГОСТ 32415-2013.

Допускается комплексная прокладка распределительных, напорных и подводящих трубопроводов для систем отопления с рабочей температурой, максимум 90°С (для труб RAUTITAN stabil 95°С) с рабочим давлением, максимум 10 бар; для систем водоснабжения максимальное рабочее давление составляет 10 бар.

Кратковременно (в аварийном режиме) допускается эксплуатация при температуре 100°С (не более 100 часов за 50 лет).

Систему RAUTITAN stabil/flex/rink/his можно проектировать, устанавливать и эксплуатировать только согласно Технической информации RAUTITAN.

Любое иное ее применение, не соответствующее условиям, недопустимо. При прокладке трубопроводов и монтаже соответствующих установок необходимо соблюдать все действующие национальные и международные предписания по прокладке и установке, правила техники безопасности и указания по предотвращению несчастных случаев, а также указаний настоящего документа.

Области применения, не оговоренные в Технической информации (особое применение), требуют согласования с нашим техническим отделом.

Для подробной консультации обращайтесь в ближайшее бюро продаж RENAУ.

2. Материал

Материал - шитый полиэтилен (PE-X) - получают путём переработки полиэтилена (PE). Исходным сырьём является высокомолекулярный полиэтилен высокой плотности с линейной структурой и повышенной прочностью. По этой причине уже сам исходный материал характери-



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

зуются высокими ударной прочностью и ударной вязкостью.

Для шивки полиэтилена используются различные методы. Трубы RAUTITAN изготавливаются с использованием пероксидной шивки.

Данный вид шивки происходит с применением пероксидов при высокой температуре и высоком давлении. При этом отдельные молекулярные цепочки полиэтилена соединяются в единую трехмерную структуру. Для шивки при высоком давлении характерно протекание процесса в расплаве, т.е. выше точки кристаллизации.

Процесс шивки протекает в экструдере в ходе формования трубы и обеспечивает равномерно высокий процент шивки по всему ее поперечному сечению, даже у толстостенных труб. Полиэтилен, шитый пероксидным методом, обозначается как PE-Xa.

3. Маркировка

Трубы RAUTITAN stabli/flex/pink/his имеют сквозную маркировку через каждый метр с указанием следующих характеристик:

- Фирменный знак изготовителя
- Материал трубы
- Диаметр и толщина стенки
- Номер артикула
- Класс эксплуатации
- Непроницаемость для кислорода
- Регистрационный номер Объединения DVGW
- Номер экструдера
- Дата изготовления
- Сквозная нумерация метров

4. Требования к качеству

Трубы RAUTITAN flex/pink соответствуют DIN 16892 и имеют кислородозащитный слой ЭВАЛ (этиленвинилалкоголь), а труба RAUTITAN stabli в качестве кислородозащитного слоя имеет слой фольги со сварным швом. Трубы были испытаны на проницаемость кислорода для того, чтобы можно было дать заключение о ее применимости в системах отопления.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Регистрационный номер DIN-CERTCO 3V257 PE-Xa подтверждает пригодность для систем отопления, согласно нормам DIN 47 26 и 4729.

DVGW

Универсальные трубы RAUTITAN stabli/flex трубы для питьевого водопровода RAUTITAN his изготовлены в соответствии с рекомендациями КТВ (содержание искусственных примесей в питьевой воде) Федерального ведомства по охране окружающей среды и требованиями DVGW для питьевого водоснабжения зданий.

Коэффициент запаса прочности более 1,5.

Пригодны для применения в зданиях с особыми гигиеническими требованиями (например, в больницах) согласно рабочему стандарту DVGW 270 (Размножение микроорганизмов на материалах транспортировки и хранения питьевой воды).

ISO 9001

Сертификат по обеспечению контроля качества

Свидетельства о государственной регистрации на бланке Таможенного Союза

Сертификаты соответствия ГОСТ Р

5. Форма поставки и хранения

Трубы RAUTITAN stabli/flex/pink/his должны погружаться, разгружаться, транспортироваться и храниться под наблюдением специалиста в соответствии с требованиями, обусловленными свойствами данного материала. Незащищенные трубы нельзя волочить по земле или бетонной поверхности.

Их следует хранить на горизонтальной поверхности, не имеющей острых кантов.

Трубы следует защищать от попадания на них масел, жиров и красок, а также от длительного воздействия на них солнечных лучей. Например, через лучепрозрачные пленки и т.п. Следует избегать хранения незащищенных труб на открытых площадках. В защищенном виде срок хранения труб неограничен. Трубы следует извлекать из упаковки непосредственно перед их применением.

Трубы поставляются в бухтах по 100м и отрезками по 5м в картонных

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

коробках.

6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие труб RAUTITAN stable/flex/rink/his из РЕ-Ха и диаметрами 16-63 требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок составляет 2 года со дня продажи, а в случае оформления Гарантийного сертификата с материальной ответственностью по каждому факту ущерба - 5 лет.

Срок службы трубопроводов не менее 50 лет

ВНИМАНИЕ !

- запрещается производить работы при температуре ниже -10°C ;
- запрещается производить работы при температуре выше $+45^{\circ}\text{C}$.

возможны технические изменения

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

